

Technisches Datenblatt

Anaturo Mio 55 | Kleben | synchrongeprägt



Abmessungen/Verpackung/Produktinformationen:		
Maße	1524 x 228 x 2,50mm	
Paketinhalt	4,17m ²	
Paletteninhalt	200,14m ²	
Fugenbild	4-seitige Fase	
Oberflächenstruktur	Synchrongeprägung	
Nutzungsklasse	42	
Nutzschicht	0,55 mm	
Durchgeführte Prüfungen / Technische Daten	Prüfnorm	Ergebnis
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Lichteicht	ISO 105-B02	Level 6
Elektrostatisches Verhalten	EN 14041	≤ 2kV
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Grp. 1, 2, 3: Grad(e) 5
Zigarettenglutbeständigkeit	EN 1399	OK
Stuhlrollenfestigkeit	EN 4918	OK
Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0,06%
Rechtwinkligkeit	EN 16511	OK
Geradheit	EN 16511	OK
Ebenheit	EN 16511	OK
Fugenöffnung	EN 16511	OK
Höhendifferenz	EN 16511	OK
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,01mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,1[W/(m·K)]
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,025[(m ² ·K)/W]
Fußbodenheizung		max. 28°C
Pentachlorphenolgehalt (PCP)	EN 12673	< 5ppm
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Abriebbeständigkeit	EN 13329 // EN 15468	≥ 7.000
Kratzbeständigkeit	EN 16094	MSR-A1, MSR-B1
Quellung	ISO 24336	< 0,1%
Auszugsfestigkeit	ISO 24334	l ≥ 4,6kN/m, w ≥ 4,4kN/m
frz. VOC Emissionen		A+
REACH		OK
TÜV profi cert		OK

Die aufgeführten Informationen dienen als Verständnisgrundlage und Übersicht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit