

Gerflor			CREATION 55											
BESCHREIBUNG														
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,50											
Dicke Nutzschicht	EN ISO 24340	mm	0,55											
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m²	3.850						4.410					
Format Planken / Fliesen	EN ISO 24342	mm	152x762	184x1219	230x1500	457x914	610x610	496x996	184x1219 (EiR)	230x1500 (EiR)	610x610	133x800	914x914	
Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m² pro Karton	-	-	33 / 3,82 m²	15 / 3,36 m²	9 / 3,11 m²	9 / 3,76 m²	9 / 3,35 m²	8 / 3,96 m²	15 / 3,36 m²	9 / 3,11 m²	9 / 3,35 m²	33 / 3,20 m²	5 / 4,18 m²	
KLASSIFIZIERUNG														
Produktnorm	-	-	EN ISO 10582											
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	33 - 42											
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _f s1											
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2											
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10											
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN														
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I											
Raumschall	NF S 31074	dB	77											
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4											
Maßstabilität (Norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25											
Maßstabilität (Durchschnittswert)			≤ 0,10											
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10											
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,25											
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6											
Stuhlrolleneignung (Typ W)	ISO 4918	-	OK											
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung											
Oberflächenvergütung	-	-	Protectshield™											
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT														
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m³	≤ 10											
CE KENNZEICHNUNG														
CE	EN 14 041													