

Designbodenbelag zum Kleben

Material / Aufbau

Aufbau	Trägermaterial: Heterogener PVC inklusive 2 Glasfaserschichten
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken mit gefasteten Kanten
Oberflächenbehandlung	EIR $\triangleq$ PU Vergütung mit Synchronpore
	n-EIR $\triangleq$ PU Vergütung ohne Synchronpore
Verlegungsmöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 2,5 mm	
Länge: 522,67 mm	
Breite: 92,4 mm	
Stärke der Nutzschicht 0,55 mm	
Zulässige Breitenabweichung	$\leq 0,10 \%$ bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	$\leq 400 \text{ mm} \leq 0,25 \text{ mm}$ $> 400 \text{ mm} \leq 0,35 \text{ mm}$
Zulässige Abweichung der Gradheit	$\leq 400 \text{ mm} \leq 0,25 \text{ mm}$ $> 400 \text{ mm} \leq 0,35 \text{ mm}$
Zulässige Längenabweichung	$\leq 0,15 \%$ bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	$\pm 0,15 \text{ mm}$
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	Durchschnittswert: $\leq 0,05 \%$
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	$\leq 2,0 \text{ mm}$

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/33/42
Brandverhalten	B _{fl} s1
Rutschhemmung	R10 / DS
Elektrostatisches Verhalten beim begehen	$\leq 2 \text{ kV}$
Farbbeständigkeit	$\geq$ Stufe 6
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	$\leq 0,1 \text{ mm}$
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,01 (m ² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 3 dB
	ca. 10 dB auf FlexProPure Unterlage
Formaldehydmission	E1
Flächengewicht	ca. 4.172 g/m ²

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Technisches Datenblatt

Designböden 555 Evolut Chevron

Klebstoffempfehlung

Hersteller	Klebstoff	Zahnung	Verbrauch
JOKA	JK26	TKB A2	ca. 320 g/m ²
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m ²
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m ²
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m ²

Verpackung

Inhalte pro Paket	2,03 m ²
Inhalte pro Palette	162,40 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	42 Stück
Pakete pro Palette	80 Stück

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	LVTDESIGNO
------------	------------

Muster, Prospekte und Fotos dienen daher nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate

