

Technisches Datenblatt

Designböden 555 Evolut Click

Designbodenbelag zum Klicken

Material / Aufbau

Aufbau	Transparente Nutzschicht inkl. PU-Vergütung Fotofilm Trägermaterial: 5,0 mm SPC (Rigid Board) Integrierte Trittschalldämmung IXPE: 1,0 mm
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holz- & Steinoptiken mit gefasten Kanten
Oberflächenbehandlung	EIR $\triangleq$ PU Vergütung mit Synchronpore
	n-EIR $\triangleq$ PU Vergütung ohne Synchronpore
Verbindungssystem	UNICLIC
Verlegungsmöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 16511.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 6,0 mm	
Länge: 1.251,0 mm / 856,0 mm	
Breite: 189,0 mm / 428,0 mm	
Stärke der Nutzschicht 0,55 mm	
Zulässige Breitenabweichung	$\leq 0,10$ mm, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	$\leq 0,20$ mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	$\leq 0,30$ mm
Zulässige Längenabweichung	> 1.500 mm: $\Delta \leq 0,3$ mm/m
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	im Mittel $\leq 0,50$ mm / $t_{\max} - t_{\min} \leq 0,80$ mm
Höhendifferenz zwischen zusammengefügt Elementen	$\Delta \leq 0,10$ mm max $\leq 0,15$ mm
Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen	$\Delta \leq 0,15$ mm / max $\leq 0,20$ mm
Ebenheit des Elements	breite konkav: $\leq 0,15$ % konvex: $\leq 0,20$ % länge konkav: $\leq 0,50$ % konvex: $1,00$ %

05/2025

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisches Datenblatt

Designböden 555 Evolut Click

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/33
Brandverhalten	B _{fl} s1
Rutschhemmung	R10 / DS
Lichteinheit	≥ Stufe 6
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	≤ 0,2 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,035 (m ² × K) / W geeignet für Warmwasser-FBH
Formaldehydgehalt	E1
Flächengewicht	ca. 8.282 g/m ²
Trittschallverbesserung	ca. 21 dB

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Verpackung

Inhalt pro Paket	1,89 m ² / 2,20 m ²
Inhalte pro Palette	83,16 m ² / 105,6 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	10 Stück / 6 Stück
Pakete pro Palette	44 Stück / 48 Stück

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	LVTDESIGND
------------	------------

Muster, Prospekte und Fotos dienen daher nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.

Piktogramme / Gütsiegel / Zertifikate



05/2025

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

