

# iD Classics Glue-Down 30

## Technische Daten

| Klassifizierung                                   | Normen                                                                                                                                 | Produktwerte                                                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produktart                                        | EN ISO 10582                                                                                                                           | Heterogener PVC Bodenbelag                                                   |
| Nutzungsklasse Wohnbereich                        | EN ISO 10874                                                                                                                           | 23 starke Nutzung                                                            |
| Nutzungsklasse Geschäftsbereich                   | EN ISO 10874                                                                                                                           | 31 moderate Nutzung                                                          |
| Garantie Objektbereich (Jahre)                    |                                                                                                                                        | 10 Jahre                                                                     |
| Garantie Wohnbereich (Jahre)                      |                                                                                                                                        | 15 Jahre                                                                     |
| Technische Merkmale                               | Normen                                                                                                                                 | Produktwerte                                                                 |
| Gesamtstärke                                      | EN ISO 24346                                                                                                                           | 2 mm                                                                         |
| Nutzschichtdicke                                  | EN ISO 24340                                                                                                                           | 0,30 mm                                                                      |
| Flächengewicht                                    | EN ISO 23997                                                                                                                           | 3400 g/m²                                                                    |
| Bindemittelgehalt                                 | EN ISO 10582                                                                                                                           | Typ I                                                                        |
| Oberflächenvergütung                              |                                                                                                                                        | TEKTANIUM                                                                    |
| Gefaste Kanten                                    |                                                                                                                                        | Keine Fase                                                                   |
| Verlegemethode                                    |                                                                                                                                        | Kleben (Glue Down)                                                           |
| CE Konformitätserklärung                          | Normen                                                                                                                                 | Produktwerte                                                                 |
| DOP (Declaration of Performance)                  | EN 14041                                                                                                                               | 0132-0102-DoP-2026-04                                                        |
| Leistungsmerkmale                                 | Normen                                                                                                                                 | Produktwerte                                                                 |
| Dimensionsstabilität                              | EN ISO 23999                                                                                                                           | ≤ 0,15 %                                                                     |
| Schüsselung nach Wärmeeinwirkung                  | EN ISO 23999                                                                                                                           | ≤ 2 mm                                                                       |
| Brandverhalten (EN 13501)                         | EN 13501-1                                                                                                                             | Bfl-s1                                                                       |
| Resteindruck                                      | EN ISO 24343-1                                                                                                                         | ≤ 0,05 mm                                                                    |
| Möbelfüße                                         | EN ISO 16581                                                                                                                           | Keine Beschädigung                                                           |
| Stuhlrolleneignung                                | EN ISO 4918                                                                                                                            | Keine Beschädigung                                                           |
| Trittschallverbesserung - ΔLw                     | EN ISO 717-2                                                                                                                           | 3 dB                                                                         |
| Gehrschall                                        | NF S31-074                                                                                                                             | Klasse C (≤ 85 dB)                                                           |
| Wärmedurchlasswiderstand                          | EN ISO 10456                                                                                                                           | 0,02 m²·K/W                                                                  |
| Lichtechtheit                                     | EN ISO 105-B02                                                                                                                         | ≥ 6                                                                          |
| Chemikalieneinwirkung ISO 26987                   | EN ISO 26987                                                                                                                           | Sehr gute Beständigkeit (exzellent)                                          |
| Rutsicherheit                                     | EN 16165 Annex B                                                                                                                       | R10                                                                          |
| Rutsicherheit (EN 13893)                          | EN 13893                                                                                                                               | Klasse DS (μ ≥ 0,30)                                                         |
| Aufladungsspannung                                | EN 1815                                                                                                                                | Antistatisch (≤ 2 kV)                                                        |
| Warmwasser-Fußbodenheizung                        |                                                                                                                                        | Ja (maximal 27°C)                                                            |
| Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität    | Normen                                                                                                                                 | Produktwerte                                                                 |
| Recyclingfähig durch ReStart®                     |                                                                                                                                        | Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021) |
| Recycelter Inhalt                                 | ISO 14021                                                                                                                              | 37,7 %                                                                       |
| CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3) |                                                                                                                                        | 3,69 kg CO <sub>2</sub> e /m²                                                |
| CO2 Fußabdruck (EPD Module A-D)                   |                                                                                                                                        | 3,02 kg CO <sub>2</sub> e /m²                                                |
| Phthalatfrei                                      |                                                                                                                                        | Ja                                                                           |
| VOC Emissionswert                                 | EN 16516                                                                                                                               | ≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)                                                   |
| Formaldehyd Emission                              |                                                                                                                                        | E1                                                                           |
| Emissionskennzeichnung                            |                                                                                                                                        | A+                                                                           |
| Abmessungen und Designs                           |                                                                                                                                        |                                                                              |
| Planke                                            | Planke 120 x 600 mm - 62 Planken=4,46 m²/Pack - 60 Pack/Palette<br>Planke 1200 mm x 200 mm - 19 Planken=4,56 m²/Pack - 60 Pack/Palette |                                                                              |
| Fliese                                            | Fliese 333 x 666 mm - 20 Fliesen=4,44 m²/Pack - 56 Pack/Palette<br>Fliese 500 x 1000 mm - 9 Fliesen=4,5 m²/Pack - 56 Pack/Palette      |                                                                              |
| Anzahl der verfügbaren Designs                    | 52                                                                                                                                     |                                                                              |



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (09/07/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.