

260

Extra

**Weichmacherbeständiger,
wiederentfernbarer Trockenkleber**



Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Trägersystem:	Spezialgewebe	
Haftklebstoff:	Klebstoff auf Polyacrylatbasis	
Release Liner:	Silikonbeschichtetes Papier, weiß	
Dicke, ohne Liner:	0,22 bis 0,24 mm	
Schälwiderstand:	> 5 N/25 mm	DIN EN 1939
Scherwiderstand:	1.000 g/625mm ²	DIN EN 1943
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C	
Temperaturbeständigkeit*:	-30 °C bis +120 °C	
Anfangshaftung (Tack):	Hoch	
Weichmacherbeständigkeit:	Sehr hoch	
Alterungsbeständigkeit*:	Sehr hoch	

* Die Bestimmung der Prüfwerte erfolgt in Anlehnung an die üblichen Prüfnormen für Klebebänder. Variierte Prüfparameter werden gesondert angegeben.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1